

## **Kvalitetsintyg för grundad träpanel producerad av Munktorps Träförädling**

Munktorps Träförädling AB är ett hyvleri som tar fram det du behöver av framförallt ytterpaneler, läkt och spontade trävaror. Munktorps Träförädling AB har kunder inom bygghandel, prefab husindustri och emballageindustri. Idag har företaget en kapacitet på ca 35 000m<sup>3</sup> hyvlade trävaror per år vid enkelskift.

Träpanelen är grundad med JOTUN Industri opaque primer. Grundfärgen tillverkas av Jotun A/S. Jotun A/S är certifierade enligt ISO 90001, ISO 14001 samt ISO 18001. Jotun har lång erfarenhet av att tillverka högkvalitativa exteriörprodukter för att skydda ditt hus och ge ditt hus ett vackert utseende.

JOTUN Industri opaque primer är en högkvalitativ, vattenburen grundfärg baserad på noga utvalda alkydoljor. Grundningen ger ett effektivt skydd under hela panelens livslängd samt under transport och säkerställer att panelen är intakt fram till slutbehandlingen som bör ske snarast möjligt efter montering av panelen och senast inom 12 månader. Grundmålningen sker inomhus under kontrollerade former och grundfärgen appliceras på virke med rätt torrhalt och man kontrollerar noga att påläggsmängden är korrekt. Även sågade ändar behandlas i fabrik med JOTUN Industri opaque primer.

Kombinationen av bra trävirke, grundfärg av god kvalitet samt applicering av grundfärg under noga kontrollerade former, säkrar en träpanel med god hållbarhet och lång livslängd. Förväntade underhållsintervall på korrekt, utformad och slutbehandlad träfasad, är 10-12 år förutsatt att målningsanvisningen nedan följs noga och att någon av produkterna under punkt 4 används som slutstrykning samt att korrekt mängd av produkten appliceras.

### **Målningsanvisning:**

1. Målningen bör ske så fort som möjligt efter montering av panelen och senast inom 12 månader. Eventuella kapytor, samt mekaniska skador som uppstått vid leverans eller under byggtiden behandlas omedelbart med VISIR Oljegrurning. Påför 3-4 strykningar vått-i-vått.
2. Målningen ska ske på rent, fast och målningstorr virke.  
Invänta tjänlig väderlek och måla absolut inte vid temperaturer under + 5 grader. Normal utemålningssäsong är april – oktober i södra Sverige och maj – september i norra. Om fasaden är smutsig skall den tvättas med JOTUN Husvask eller JOTUN Kraftvask innan behandling. Vid eventuell beväxning av svartmögel och alger skall JOTUN Alg- och Mögeldesinfektion appliceras efter tvättning.
3. Fasaden slutstrykes snarast möjligt med DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl. På sågad panel skall 2 fylliga strykningar påföras och på hyvlad panel skall 3 fylliga strykningar av vald produkt appliceras. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra rätt mängd färg, minst: 100µm torr färgfilm. Särskilt viktigt är det att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

4. Eventuella mekaniska skador på panelen bör åtgärdas omgående. Växter och träd skall inte ha direkt kontakt med husfasaden. Konstruktionen av fasaden skall vara utformad enligt Hus AMA 08, samt SP's handbok av träfasader. Färg kan betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets skick, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering, applicerad filmtjocklek osv.